

《ケミカルヒューム回収用耐熱フレキホース》  
**- M9 PTFE AS -**  
 -80℃ ~ +220℃



〈製品詳細〉

- 適用:ケミカルヒューム (リフロー炉内はんだフラックスガス他)
- シリコンコーティングしたガラス繊維×2層、帯電防止 PTFE ライナー
- らせん状に埋め込まれた銅メッキ鋼線
- 外周にガラス繊維コード ・ 軽量、耐ねじれ性
- 付加した内層による低い空気摩擦損失特性
- 屈曲時に滑腔である ・ 低圧用途で使用

〈オプション \*最小手配数がございますのでご相談ください〉

- 特注色
- ステンレス鋼線
- 鋼線フリーカフス
- 抗磨耗カバー (外側)

製品名 : M9 PTFE AS						
内 径	外 径	重 量	曲げ半径	圧 力	吸引圧	定 尺
mm	mm	g/m	mm	bar	mm WS/mm WG	m
19	21.60	200	19	2.50	7000	4
22	25.20	260	22	2.50	7000	4
25	28.20	300	25	2.50	7000	4
32	35.20	400	32	2.50	5800	4
38	41.20	420	38	2.40	5800	4
41	44.20	500	41	2.40	5800	4
44	47.20	510	44	2.40	5800	4
51	54.74	530	51	2.40	5300	4
57	60.74	570	57	2.30	5300	4
63	66.74	600	63	2.20	4600	4
70	73.74	800	70	2.20	4600	4
76	79.74	900	76	2.10	4400	4
83	86.74	1000	83	2.10	4000	4
89	92.74	1100	89	2.10	4000	4
95	98.74	1200	95	2.00	4000	4
102	106.20	1270	102	1.80	3500	4
108	112.20	1350	108	1.80	3000	4
114	118.20	1400	114	1.70	2800	4
121	125.70	1500	121	1.60	2300	4
127	131.70	1600	127	1.50	2100	4
140	144.70	1700	140	1.40	1800	4
152	157.20	1800	152	1.10	1700	4
160	165.20	1900	160	0.90	1500	4
178	183.20	2050	178	0.80	1400	4
203	208.20	2250	203	0.60	1000	4
229	234.20	2500	229	0.50	800	4
254	259.20	2700	254	0.40	700	4
305	310.20	3250	305	0.20	500	4

※最小手配数：定尺 4m×5 本、納期：受注後約 2 ヶ月

〈お問合せ先〉エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社 AS 事業部  
 Tel. 03-5820-7021 Fax. 03-5820-7027  
 E-mail : flex@fitpacific.com