




SIL 391 TWO

耐熱ホース -70℃～+260℃



構造



1. 壁内に螺旋状にしっかりと埋め込まれたバネ鋼線
2. 強化繊維テープ
3. 補強コード

アクセサリ



クランプ : 208



ビートルクランプ : 211



プロテクションテープ : 228



メタルコネクター : 270-271

用途

特に以下に適したフレキシブルホース

- 熱風、冷気の搬送用として
- プラスチック産業の粉粒体乾燥機用
- 印刷機の送風機、コンプレッサー用
- 排ガス技術、エンジン設備、アイドリング、航空機設備、半導体工場

特性

- 2層構造
- 優れた耐熱性
- 内面平滑
- REACH規則に準拠
- RoHSガイドラインに適合
- ねじれ防止
- 小さな曲げ半径
- 強化繊維

素材

- ① 螺旋部: バネ鋼線
- ② ホース壁: シリコンコーティングされたガラス繊維

温度領域

- 連続使用温度: -70℃～+260℃
- 短時間使用温度: ～+280℃

※テクニカルデータについては裏面をご参照ください。

納入バリエーション

ワイヤレススリーブ

SIL 391 TWO

シリコン、2層構造、軽量、耐熱+260℃まで対応

内径	外径	推奨稼動 限界正圧	推奨稼動 限界吸引 圧	曲げ半径 (ホース中央)	重量	定尺①	定尺②	最低 発注数量	品番
mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	m	m	m	
13	16	3,00	0,74	10	0,07	-	4	40	391-0013-2005
19	22	3,00	0,73	13	0,11	4	-	-	391-0019-2005
22	25	3,00	0,72	14	0,17	4	-	-	391-0022-2005
25	30	2,80	0,71	18	0,19	4	-	-	391-0025-2005
32	36	2,70	0,65	20	0,28	4	-	-	391-0032-2005
38	43	2,60	0,60	24	0,31	4	-	-	391-0038-2005
41	46	2,60	0,59	26	0,32	-	4	40	391-0041-2005
44-45	49	2,60	0,58	27	0,32	4	-	-	391-0044-2005
50-51	56	2,60	0,52	31	0,36	4	-	-	391-0051-2005
57	62	2,50	0,48	34	0,43	4	-	-	391-0057-2005
63-65	68	2,40	0,46	37	0,49	4	-	-	391-0063-2005
70	75	2,10	0,44	40	0,54	4	-	-	391-0070-2005
75-76	81	2,10	0,43	43	0,58	4	-	-	391-0076-2005
80	85	2,10	0,42	45	0,61	4	-	-	391-0080-2005
83	88	2,10	0,41	47	0,63	4	-	-	391-0083-2005
89-90	94	2,00	0,40	50	0,69	4	-	-	391-0089-2005
95	100	1,90	0,37	53	0,73	4	-	-	391-0095-2005
100-102	107	1,90	0,35	56	0,77	4	-	-	391-0102-2005
108	114	1,80	0,33	60	0,81	4	-	-	391-0108-2005
114	120	1,50	0,30	63	0,85	4	-	-	391-0114-2005
121	127	1,50	0,24	67	0,89	4	-	-	391-0121-2005
125-127	133	1,40	0,23	70	0,93	4	-	-	391-0127-2005
140	146	1,30	0,20	76	1,00	4	-	-	391-0140-2005
150-152	158	1,20	0,17	82	1,20	4	-	-	391-0152-2005
160	166	1,10	0,16	86	1,28	-	4	40	391-0160-2005
165	171	1,10	0,14	89	1,38	-	4	40	391-0165-2005
178-180	184	1,00	0,12	95	1,43	4	-	-	391-0178-2005
200-203	209	0,70	0,09	108	1,65	4	-	-	391-0203-2005
254	260	0,50	0,07	133	2,09	4	-	-	391-0254-2005
305	311	0,50	0,07	159	2,61	4	-	-	391-0305-2005

(注)

正圧及び負圧は推奨基準値となりますが、製品はより高負荷を受けることがあります。

曲げ半径は、曲げたホースの内側での計測値です。

ご要望があれば上記規格外で特注生産も可能です。(但し、ロット・価格面で要相談)

上記の全てのデータは20℃で測定した概算値です。また、技術仕様は変わることがあります。技術付録もご参照ください。



〈お問合せ先〉

エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社

〒111-0053

東京都台東区浅草橋3-20-15 浅草橋ミハマビル4F

TEL 03-5820-7021 FAX 03-5820-7027

E-mail: flex@fitpacific.com URL: <https://www.fitpacific.com>